

HK613 岩片漆

类型：是一种采用高级水性耐侯树脂，配合天然石材颗粒，彩砂和高分子耐侯片材配置的厚涂型涂料，主材一次成型可形成花岗岩效果，是一种高档的装饰建材

光泽：亚光。

颜色：见色卡。

用途：适用于住宅、酒店、办公楼、学校等各类建筑物外墙混凝土、水泥砂浆、砖墙等表面的装饰及保护。特别适合在异型弯曲墙面上喷涂出花岗岩效果。

特点：

涂层片材效果强，呈现出一种天然花岗岩豪华、厚重的效果。

主材一次成型便可成型天然花岗岩效果。

防霉、抗碱、耐化学品，耐候性能优异。

能调整粗糙程度不一样的表面，具有遮盖墙体表面缺陷的功能。

使用压缩空气喷涂或镗涂，施工简单方便。

与 HK 耐候罩面漆配套使用，可提供优异耐候性能的涂装体系。

技术资料

干燥时间：在 25℃ 时，表干需 2 小时，实干需 24 小时（干燥时间会随环境温、湿度的不同、粒径的大小而变化，另外重涂时间会因粒径的大小、厚度及花纹形状的不同而有差异）。

重涂间隔时间：24 小时以上。

应用资料

组份：单组份。

理论用量：3.5-4 公斤/米²

（实际耗漆量会因施工方法、施工条件、底材情况而有差异）

稀释：一般情况下，不需要稀释。

施工准备：涂料在使用前必须试喷以确定所要达到的花纹结构。

施工工具：专用有气喷枪。

施工方式：喷涂。

表面处理：用适当方法清除表面所有异物和松动物质，修补表面缺陷。确保表面清洁、干燥、坚固、没有油脂和油渍等污物。施工基层表面要求 pH≤10，含水率

≤10%。

(应根据不同的基面条件，决定表面处理方法。特殊情况可咨询本公司技术部门)

工具清洗：施工后尽快用水清洗工具。

施工条件：在 5℃~35℃ 以上及相对湿度 85% 以下。

标准包装：18 公升。

产品贮存：存放在 0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，用剩的涂料必须保持清洁，应盖紧密封，防止沾染微生物或细菌引起涂料变质。产品未经开启且经妥善保管，贮存有效期为 12 个月。

推荐体系

部位	涂料名称	涂装道数
外墙面	HK105 真石漆专用底漆	1
	HK613 岩片漆	2 或 3
	HK 各类耐候罩光面漆	2

安全事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射和热源。

请使用手套、面罩等防护用具，以避免沾染皮肤及眼睛或吸入过量漆雾。

如沾染眼睛，请用大量清水冲洗，并请医生治疗。

涂料应放置在儿童取不到的地方。

上述资料提供的数据与文字来自于本公司的科学实验与实际施工经验，本公司确保上述资料的准确性。但由于具体施工条件及环境因素的变化和一些无法控制的情况，本公司不能给予上述资料保证。另外，本公司保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。